

# KLASYFIKACJA SORTOWANIA DREWNA

## VEH A

### Sęki

#### ✓ Dopuszczalne

Wrośnięte i zdrowe sęki w dowolnej ilości, wielkość maksymalnie 25% szerokości deski.

Częściowo zrośnięte, obramowane i chore sęki do jednej sztuki na metr bieżący dowolnie rozmieszczone na desce, wielkość maksymalna do 20% szerokości deski. Pojedyncze czarne punktowe sęki o maksymalnej średnicy do 5mm są dopuszczalne i pozostają nie uwzględnione. Przy deskach ryflowanych lub w połowie ryflowanych obowiązują powyższe wielkości sęków +20 mm.

#### ✗ Nie dopuszczalne

Luźne i wypadające sęki. Korkowanie nie jest dozwolone.

### Uszkodzenia

#### ✓ Dopuszczalne

Do maksymalnej ilości 15% materiału, wyrwania lub uszkodzone sęki do maksymalnej średnicy 15 mm.

### Drewno naciskowe (twardzica)

#### ✓ Dopuszczalne

Jeżeli ogólny wizerunek drewna nie został naruszony.

### Zniekształcenia

#### ✓ Dopuszczalne

Deski ze skrzywieniami i skręceniami są dopuszczalne w sytuacji kiedy profesjonalny montaż jest możliwy.

## VEH B

### Sęki

#### ✓ Dopuszczalne

Wrośnięte sęki, częściowo wrośnięte sęki, obramowane sęki w dowolnej ilości.

Sęki skrzydlate i nie wrośnięte do 1 sztuki na metr bieżący dowolnie rozmieszczone na długości deski. Pojedyncze czarne punktowe sęki o wielkości do 5 mm średnicy są dopuszczalne i zostają nie uwzględnione.  
b > 100 mm: wielkość sęków max. 10% szerokości deski lub profilu + 40mm.  
b < 100mm: wielkość sęków max. 60% szerokości deski lub profilu.

#### ✗ Nie dopuszczalne

Luźne i wypadające sęki. Korkowanie nie jest dozwolone.

### Uszkodzenia

#### ✓ Dopuszczalne

Wyrwane i uszkodzone sęki o maksymalnej średnicy 30 mm.

### Drewno naciskowe (twardzica)

#### ✓ Dopuszczalne

### Zniekształcenia

#### ✓ Dopuszczalne

Deski ze skrzywieniami i skręceniami są dopuszczalne w sytuacji kiedy profesjonalny montaż jest możliwy.

## Wycieki żywiczne

### ✓ Dopuszczalne

Wielkość maksymalna 3 mm X 40 mm lub odpowiadająca wielkości 120 mm<sup>2</sup>. Ilość: do 1 sztuki na mb przez całą długość deski dowolnie rozmieszczone. Wycieki żywiczne do wielkości 1 mm X 20 mm nie są uwzględniane.

## Pęknięcia

### ✓ Dopuszczalne

Nie przechodzące na grubości pęknięcia powierzchni (włoskowate pęknięcia) na płaszczyźnie widocznej. 20% materiału może posiadać przechodzące na grubości pęknięcia nie dłuższe niż szerokość deski.

### ✗ Nie dopuszczalne

Kora.

## Rdzeń pnia

### ✓ Dopuszczalne

W maksymalnej ilości 15% materiału, na płaszczyźnie widocznej do 30% długości deski i maksymalnie 5 mm szerokości.

## Przebarwienia

### ✓ Dopuszczalne

Przebarwienia na płaszczyźnie niewidocznej dopuszczalne. Lekkie przebarwienia na płaszczyźnie widocznej do 30%.

Biel nie jest uważana za przebarwienie.

## Wycieki żywiczne

### ✓ Dopuszczalne

Wielkość maksymalna 5 mm X 60 mm lub odpowiadająca wielkości 300 mm<sup>2</sup>. Ilość: do 3 sztuki na mb przez całą długość deski dowolnie rozmieszczone. Wycieki żywiczne do wielkości 3 mm X 40 mm nie są uwzględniane.

## Pęknięcia

### ✓ Dopuszczalne

Nie przechodzące na grubości pęknięcia powierzchni na płaszczyźnie widocznej. Przechodzące na grubości pęknięcia nie dłuższe niż półtora szerokości deski.

### ✗ Nie dopuszczalne

Kora.

## Rdzeń pnia

### ✓ Dopuszczalne

## Przebarwienia

### ✓ Dopuszczalne

Lekkie przebarwienia na płaszczyźnie widocznej (czerwone i niebieskie plamy). Przebarwienia na płaszczyźnie niewidocznej. Przy modrzewiu syberyjskim: lekkie zróżnicowania kolorystyczne (np: plamy z wody).

Biel nie jest uważana za przebarwienie.

## Biel

### ✓ Dopuszczalne

Płaszczyzna widoczna bez bielu.  
Płaszczyzna niewidoczna do maksymalnie 30% materiału do 50% płaszczyzny szerokości deski.

## Pleśń

### ✗ Nie dopuszczalna

Wyjątki w punkcie „Przebarwienia”.

## Robak

### ✗ Nie dopuszczalny

## Oblina

### ✓ Dopuszczalna

Na stronie niewidocznej w sytuacji kiedy profesjonalny montaż jest możliwy.

### ✗ Nie dopuszczalna

Na płaszczyźnie widocznej.

## Zakorki wrośnięte

### ✗ Nie dopuszczalne

## Biel

### ✓ Dopuszczalne

Na stronie niewidocznej musi część rdzenia występować na całej długości deski.  
Maksymalnie 30% powierzchni widocznej w maksymalnie 50% materiału.

## Pleśń

### ✗ Nie dopuszczalna

Wyjątki w punkcie „Przebarwienia”.

## Robak

### ✗ Nie dopuszczalny

## Oblina

### ✓ Dopuszczalna

Na stronie niewidocznej w sytuacji kiedy profesjonalny montaż jest możliwy.

### ✗ Nie dopuszczalna

Na płaszczyźnie widocznej.

## Zakorki wrośnięte

### ✓ Dopuszczalne

W wielkości dopuszczalnych sęków lub odpowiednikowi wielkości w mm<sup>2</sup>.

## Tabela zawartości procentowej

	A	B
VEH A	100%	-
VEH Top	60%	40%
VEH AB	30%	70%
VEH B	-	100%